

## **2313011005 000** **水性遮盖底色—纯白**

**产品描述:** 用于各种纤维板辊涂直接印刷系统，简称底色，属于水性有色涂料。此产品流平性和掩盖性能好，因此适合用于印刷打底色料，为配合使用 TREFF 241—水性印刷颜料和 TREFF 651—UV 固化面涂打下基础。

### **产品性能:**

黏度: 50-60 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得  
密度: 1.2 ± 0.2kg/l 25°C 时测得  
固体含量: 55-61 % (以重量计算)  
释放量: 不超过 2 %  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例。

### **涂布方法:**

准备工作: 使用前搅拌均匀，检查颜色。  
固化剂: 无需  
溶剂: 如有必要，用水调试粘度。  
黏度: 50-60 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得  
用量: 每遍涂上 20-30 g/m<sup>2</sup> 或以湿面重涂每遍可辊涂 35-50 g/m<sup>2</sup>。  
模式: 应用于塑胶辊筒硬度为 40 - 50 的辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)  
固化: 以循环热气干燥固化。  
\*a) 热气温度为 140 °C，热气流速为 25~30 m/s，周期为 15 s。  
\*b) 热气温度为 130 °C，热气流速为 5~7 m/s，周期 30 s。  
\* 循环对比为 8:2 新鲜空气。

**基材:** 该产品特别用于各类人造板辊涂板面直接印刷系统。配合坚弗涂料产品编号 211—水性腻子使用。请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

### **储藏期:**

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 5 - 35°C

### **运送包装:**

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外，每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用水清洗相关机器设备

注意事项: 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册