

## 6113420000 000 UV 透明腻子

**产品描述:** 无色的 UV 丙烯酸固化腻子适用于轻型腻子机。该产品具有良好的密封性、填充性和透明性。由基材而定，为了达到最适宜的附着，在涂布该腻子之前需先涂布 TREFFERT 471-水性附着剂。

### 产品性能:

黏度: 220-260 dPas, RION VT-04F 25°C 时测得  
密度: 1.20 ± 0.2 kg/l 25°C 时测得  
固体含量: 97-99 % (以重量计算)  
释放量: 不超过 3%  
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

### 涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀  
硬化剂: 无需  
稀释剂: 无需  
黏度: 220-260 dPas, Haake VT 02 25°C 时测得  
用量: 10 - 30 g/m<sup>2</sup>  
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 40 - 50 的轻型腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)  
固化: \*a) 半固化 < 80 mj/cm<sup>2</sup> ( UV Integrator-Kuhnast )  
\*b) 表面固化 < 200 mj/ cm<sup>2</sup> ( UV Integrator-Kuhnast )  
\* 为了达到合适的固化能量，请咨询我们的技术销售人员。

**基材:** 该产品被特别指明运用于 TREFFERT 471-水性附着剂之后。  
请在其他应用之前咨询我们的技术人员。

### 储藏期:

保存: 12 个月  
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射  
储藏温度 5 - 35°C

### 运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶  
运输时间: 生产需 5 个工作日  
数量: 除试机外，每种产品至少订购 200 kg

**清洗:**                    使用完后请立即使用溶剂（建议使用醋酸丁酯）清洗相关机器设备。

**注意事项:**            防止与皮肤接触引起灼伤  
                                请具体查阅健康安全手册

**安全与保健:**        请查阅健康安全手册

