

6613992157

UV 气味封闭底涂

产品描述: 该透明的紫外光固化气味封闭底涂一般应用于地板表面辊涂工艺。该涂料具有气味低，易固化的特点，并且具有良好的封闭气味的功能。

产品性能:

黏度: 70-80 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得
密度: $1.2 \pm 0.2 \text{ kg/l}$ 25°C 时测得
释放量: 不超过 3%
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀
固化剂: 90039040/
黏度: 70-80 秒, 以 DIN 6 号漏杯 25°C 时测得
用量: $20-30 \text{ g/m}^2$
模式: 应用于塑料辊筒硬度为 30 - 50 的腻子辊涂机 (异丁烯/橡胶聚合物或 EPDM-聚合物)
固化: *a) 半固化 $< 120 \text{ mJ/cm}^2$ (UV Integrator-Kuhnast)
* 为了达到合适的固化能量, 请咨询我们的技术销售人员。

基材:

该特别的 UV 气味封闭底涂应用于一般基材之上, 为 TREFFERT 651 系列的 UV 产品提供了良好的基础, 与 651344X000 系列净味面涂配合使用效果更佳。
请在其他用途之前咨询我公司技术人员深入了解。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 $5 - 35^\circ\text{C}$

运送包装:

包装: 20 kg 或 200 kg 的包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 200 kg

清洗: 使用完后请立即用溶剂（建议使用醋酸丁酯）清洗相关机器设备

注意事项: 防止与皮肤接触引起灼伤
 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册

