

上海坚弗特种涂料有限公司
上海市嘉定北工业区北和公路 1299 号
邮编: 201807 上海, 中国

电话: +86 21 5165 1818
传真: +86 21 5165 1388
info@feycotreffert.com.cn
www.feycotreffert.com



2413010000L 水性无色印刷底涂 低粘

产品描述: 水性着色剂, 用来配合 8003203X 系列色精着色于木材上。

产品性能:

黏度: 6-16 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得
密度: 0.81-1.21 kg/l 25°C 时测得
固体含量: 14-20% (以重量计算)
环保: 符合德国 1990 年制定的环保条例

涂布方法:

准备工作: 使用前搅拌均匀, 检查颜色
固化剂: 无需
溶剂: 需要时加水稀释粘度
黏度: 6-16 秒。以 DIN 4 号漏杯 25°C 时测得
用量: 15-20 g/m²
模式: 应用于有海绵辊和胶辊的机器, 并用毛刷着色。
维持颜色: 在使用过程中可加入 2413010000L 调节色泽。
干燥: 10 米红外烘箱干燥。

基材: 该产品直接用在实木木材上,
请在作其他用途前咨询我们的技术人员。

储藏期:

保存: 12 个月
条件: 注意防止冰冻和阳光直接照射
储藏温度 5 - 35°C

运送包装:

包装: 1kg, 10kg, 20kg, 250kg 包装桶
运输时间: 生产需 5 个工作日
数量: 除试机外, 每种产品至少订购 20 kg

上海坚弗特种涂料有限公司
上海市嘉定北工业区北和公路 1299 号
邮编: 201807 上海, 中国

电话: +86 21 5165 1818
传真: +86 21 5165 1388
info@feycotreffert.com.cn
www.feycotreffert.com



2413010000L 水性无色印刷底涂 低粘

清洗: 用完后请立刻用水清洗相关机器设备。

注意事项: 请具体查阅健康安全手册

安全与保健: 请查阅健康安全手册