

GBF-8010 环氧地坪面漆

GBF-8010 环氧树脂地坪是由双组份环氧地坪漆在砼面或砂浆地面上涂抹而美化装饰地面的方法。

性能特点:

1. 高固体含量, 优良遮盖力, 表面平滑, 美观;
2. 耐酸、碱等化学品及污渍性能优良;
3. 耐磨、耐压、耐冲击, 并有一定的弹性。

适用范围:

适合仓库、车间、车库停车场等室内水泥、混凝土或木材地面。

基本参数: 比重: 约 1.41 kg/L

干燥时间: (25℃) 表干 ≤ 4h 实干 ≤ 24 h

固含量: ≥ 70%

硬度: ≥ 2H

使用年限:

厚度 0.2-0.5mm, 使用寿命 5 年以上。

施工工艺:

表面处理: 基面应平整、坚实、清洁干燥, 含水率必须小于 4%, 用地坪磨光机除去地面表层砂浆及所有的泥土、灰尘、油性污渍, 确保基面有足够的强度。

底涂: 低粘度的环氧渗透底漆辊涂或刷涂一遍, 充分润湿基面, 并渗入到基材内层, 固化 24 小时。 参考用量 0.3kg/m²

中涂: 用刮刀施工中涂, 更好地封闭基面补平缺陷, 减缓地面的凹凸, 有利于面漆的施工, 固化时间 7-12 小时, 用量视地坪平整度决定。

面涂: GBF-8010 面漆和固化剂按比例配好后用动力搅拌器将漆充分混合, 用滚筒或刮片涂刷 1~2 道。 参考用量 0.5~0.8kg/m²

固化配比:

底漆: 主剂: 固化剂 = 5:1

面漆: 15℃ 以下使用冬用型固化剂, 配比为 主剂: 固化剂 = 4:1;

15℃~25℃ 之间, 使用春秋型固化剂配比 主: 固 = 2:1;

30℃ 以上使用夏用型固化剂, 配比为 主: 固 = 2:1。

浙江大桥油漆有限公司