

GBF-8040 自流平防静电环氧地坪面漆

GBF-8040 环氧防静电地坪是在混凝土或砂浆地面上把溶剂型着色树脂加入导电材料涂抹上去美化装饰地面的方法，专门用于室内水泥混凝土表面的防静电地坪涂装。

性能特点：

1. 具有优良防静电性；
2. 耐磨损、耐一般酸碱蚀、耐有机溶剂及矿物油的浸泡、不起尘。
3. 表面平整。

适用范围：

适用于电子厂、危险品车间及仓库、精密实验室等要求防静电、无尘的场合的地坪涂装。

基本参数：干燥时间：（25℃） 表干≤ 4h 实干≤ 24h

摆杆硬度：≥ 0.65

吸水性：≤ 0.2%

耐冲击强度：50kg·cm

耐磨性：≤ 0.02（750g/500r），g

使用年限：使用寿命 5 年以上。

施工工艺：

表面处理：基面应平整、坚实、清洁干燥，含水率必须小于 4%，用地坪磨光机除去地面表层砂浆及所有的泥土、灰尘、油性污渍，确保基面有足够的强度。

底涂：低粘度的环氧渗透底漆辊涂或刷涂一遍，充分润湿基面，并渗入到基材内层，固化 24 小时。参考用量 0.2 ~ 0.5kg/m²

接地：铺设铜线接地，用导电涂料腻子刮填铜线的沟槽。

中涂：将 GBF-8040 中涂漆按施工说明的比例加入固化剂，并用动力搅拌器将漆充分混合，然后用滚筒或刮片涂刷 1 ~ 2 道。参考用量 0.3 ~ 0.8kg/m²

面涂：将 GBF-8040 面漆按施工说明中的比例加入固化剂，并用动力搅拌器将漆充分混合，用滚筒或刮片涂刷 1 道。参考用量 0.3 ~ 0.8kg/m²

固化配比：底漆：主剂：固化剂=5：1

中涂漆：主剂：固化剂=2：1

面漆：15℃以下使用冬用型固化剂，配比为 主剂：固化剂=4：1；

15℃~ 25℃之间，使用春秋型固化剂配比主：固=2：1；

30℃以上使用夏用型固化剂，配比为 主：固=2：1。

浙江大桥油漆有限公司