

## JN-GMA-0011 甲基丙烯酸缩水甘油酯

### ❖ 技术指标

固含量 (%)	>98.5
环氧当量 (g/mol)	510~560
重均分子量 Mw	7000~9000
数均分子量 Mn	4000~6000
玻璃化温度 Tg(°C)	42~48°C
熔融指数 125°Cmg/min	46~54°C

### ❖ 产品应用

轮毂粉末用高耐候树脂。

### ❖ 注意事项

使用塑料或不锈钢材质作为产品贮槽、稀释水槽、配管等的材料。另外，请勿和其他化学品混合使用。本产品应贮存于阴凉处（5~30°C），避免冰冻和暴晒。

### ❖ 包装贮存

200kg、1000kg 塑料桶，也可根据客户要求包装。