

JN IP-4214 氨基固化剂

❖ 产品性能

本品是改性脂肪胺类固化剂，与环氧树脂有良好的相溶性，可与水性环氧乳液配合使用，也可直接乳化低分子量环氧树脂。

❖ 技术指标

固含量 (%)	60.0±2.0
产品类型	脂肪胺改性
粘度 (mPa. s 25℃)	<20000
pH 值 (1:9 水稀释)	8.0~10.0
活泼氢当量 (g/mol)	233

❖ 产品应用

适用于水性环氧地坪、金属防腐等涂料。

❖ 注意事项

使用塑料或不锈钢材质作为产品贮槽、稀释水槽、配管等的材料。另外，请勿和其他化学品混合使用。本产品应贮存于阴凉处(5~30℃)，避免冰冻和暴晒。

❖ 包装贮存

200kg、1000kg 塑料桶，也可根据客户要求包装。