



天女牌水泥地面漆

产品简介：

本产品是由改性丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组分自干型地坪涂料。为易涂经济型产品，可作单一涂层也可与环氧耐磨地坪漆（封闭底漆）配套，在适当处理的混凝土表面涂覆，呈现光滑、平整、明亮、整洁的装饰效果。

产品特性：

- 流平性好，干燥快，易涂；
- 涂膜坚韧,丰满,均匀一致；
- 耐压，耐磨，附着力强；
- 防尘、防潮、防菌，清洁便利，耐久性好。

产品用途：

- 主要适用于商场、仓库、办公室等一般要求场所的水泥地面涂装。

颜色外观：

- 中灰、中绿，漆膜外观平整光滑，客户也可来样定做。

基本参数：

- 比 重 约 1.3 g/cm^3
 - 干燥时间 表干 $\leq 2 \text{ h}$ ，实干 $\leq 24 \text{ h}$
 - 复涂间隔时间
- | 底材温度 | 5℃ | 25℃ | 35℃ |
|------|------|-----|------|
| 最 短 | 36 h | 24h | 12 h |
| 最 长 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |

表面处理：

- 去除被涂物表面灰尘、油污、酸、碱、盐等，确保其牢固、清洁、干燥。

施工条件：

- 新浇注混凝土应保养 28 天后涂装；
- 避免相对湿度 85% 以上的环境下施工；
- 严禁在潮湿地面上施工。刷涂、刮涂或滚涂施工时，须采用同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷。

涂装施工：

- 使用前必须充分搅拌均匀；
- 根据刷涂、刮涂、滚涂、喷涂的不同施工方式，采用丙烯酸漆稀释剂调节至要求的施工粘度。

推荐方案：

工 序	涂料品种	施工方式	理论用量	施工道数
基础处理	采用专用工具、设备及适宜措施，除净混凝土表面浮灰、浮浆、夹渣、油污及盐分等，起壳、疏松、破损等缺陷部位应凿除、补平、打磨，确保其牢固、干整、清洁、干燥。			
涂底漆 ^a	环氧耐磨地坪漆 (封闭底漆) 双组分	刮涂	0.16 kg/m ²	1
涂面漆 ^b	水泥地面漆	滚涂或喷涂	0.28 kg/m ²	2

a 涂底漆能增加涂层牢度及丰满度，推荐采用刮涂工艺施工，可完全封闭混凝土表面的孔洞和细微裂缝，节约涂料用量；

b 也可不用底漆，直接涂 2 道水泥地面漆。

注意事项：

- 调漆和施工过程中，严禁与水、酸、碱、醇、油等接触。多余漆的包装桶必须盖严，以免溶剂挥发而导致涂料干固；
 - 鉴于混凝土地面及环境的差异或涂有旧涂层，敬请施工前先作小面积涂装试验；
 - 一次施工厚度不宜过厚，以免造成干燥慢、易起泡等问题；
 - 复涂应在前道涂膜实干后进行。如采用环氧耐磨地坪漆（封闭底漆）双组分作底漆，超过最长复涂间隔时间，应进行打磨拉毛后再施工，以确保漆膜层间的附着力；
 - 被涂物件所在场所应保证通风、干燥；
 - 禁止用水性胶水等拌老粉批刮水泥地坪；
 - 涂膜未干燥之前，防止受到水和其它液体的冲刷及行人践踏。
-

包装规格：

- 16 L
-

储存运输：

- 存放于通风、阴凉和干燥处，避免日光曝晒。有效贮存期 12 个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。
-

声 明：

- 以上资料及数据是根据我们的试验和实际应用中的经验而积累的，可作为施工参考；
- 由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，本公司仅保证涂料的产品质量；
- 不同基材、干燥方式、温湿度、涂装间隔时间、涂膜厚度等，都会导致不同的结果，对于我们不了解的情况下进行施工，本公司不承担任何责任；
- 本说明书的相关技术内容，公司有权进行持续改进，以最新版本为准。

浙江天女集团制漆有限公司

地址：浙江省桐乡经济开发区高新西二路 150 号

电话：0573-88361653 88362777

网址：www.tiannucoating.com

传真：0573-88361953

天女制漆