

## KC2501 热固性丙烯酸树脂

KC2501 为热固性丙烯酸树脂，可与三聚氰胺甲醛树脂相配，用于烘漆。光泽度高，保光性强，低粘度，漆膜具有较高的硬度与良好的密着性，加工性良好，耐化学性、耐候性及耐黄变性优良。可用于一般金属烤漆、铝粉烤漆和金属玩具外壳涂料。

### 一、规格：

外观	色号 (Fe-Co)	粘度 (Pa. s/25℃)	固体份 (%) 120℃/2hr	酸价 (mgKOH/g)	溶剂
清澄 透明	≤1	0.7-1.2	55±2	≤3	二甲苯

### 二、参考配方

KC2501	60
582-2	24
466	0.5
E20 环氧树脂 (75%，二甲苯)	2-5
X/IBA/BCS (60/35/5)	5-10
烘烤条件	: 150℃/ 15min

### 三、注意事项

- 1、本品有效储存期为十二个月，应储存于阴凉通风处，远离火源。切忌水湿雨淋，以免因温差而吸水。
- 2、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

### 四、包装规格 铁桶装： 200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用前请按自身要求严格试验树脂的适用性及最终产品的稳定性。