



# 天女牌外墙腻子粉

## 产品简介：

本产品是由特殊工艺合成的高分子乳胶粉、水泥、填料、助剂等组成的室外墙面平整用材料。产品无添加 APEO、甲醛、苯系物等对人体和环境有害的物质，符合 GB 24408 的环保要求。按产品用途可分为通用型、柔性型和弹性型。

## 产品特性：

- 施工便易，安全环保；
- 找平、填补性好，能有效弥盖基层细微缺陷；
- 易打磨且与基层结合牢固；
- 涂膜透气好，粘结强度高，耐水，抗碱，能有效防止细微裂纹产生。

## 产品用途：

- 主要用于混凝土、水泥砂浆、石棉板、石膏板、砖石结构等基面的平整填补批刮。

## 产品特征：

- 水溶性，白色或灰色粉末。

## 基本参数：

- 配 比 干粉：清水=1:0.2 ~ 0.4（重量比）
- 干燥时间 表干 $\leq$ 2 h
- 施工性能 批刮无障碍
- 理论用量 0.8 kg/m<sup>2</sup> ~ 1.5 kg/m<sup>2</sup>（基面的平整度差异，用量有增减）

## 表面处理：

- 去除被刮涂表面灰尘、浮灰、油污、霉菌等，确保其牢固、清洁。

## 施工条件：

- 基层表面宜湿润或处于饱和状态，但表面不能有明水；
- 在 5°C~38°C 的环境温度下进行，空气相对湿度应低于 85%。
- 禁止在雨、雾、雪、大风和较大灰尘等环境下户外施工。

## 腻子调配：

- 先将清水倒入容器中，再加入干粉，用电动搅拌器充分搅拌均匀成膏糊状；
- 稠度以适宜批刮为宜；
- 搅拌好的腻子浆料应在 3 小时内用完。

### 施工工艺：

- 采用油灰刀、大板、泥夹等工具进行均匀批刮，应边批刮边压平批痕；
- 一般养护 8 h 后，再批刮下道腻子；
- 打磨宜在批刮后 24 h 左右进行；
- 腻子施工结束且阴阳角、垂直度、平整度等符合要求时，宜养护 3 d 后涂刷各种涂料。

---

### 后道配套：

- 水性外墙封底漆。

---

### 注意事项：

- 新浇筑的混凝土、水泥砂浆、石灰等基层，宜养护 15 d~20 d，使基层碱性降低（PH 值小于 10），有足够的强度；
- 仔细清理基层的破损、松动、起壳、空鼓等，对缺陷部位用砂浆抹平；
- 去除被涂物表面的浮浆、粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物；
- 基面的垂直度、平整度等符合要求时，再进行批刮；
- 每次腻子批刮厚度应小于 2 mm；
- 禁止与干结腻子膏状物加水混合后再使用；

---

### 包装规格：

- 25 kg

---

### 储存运输：

● 存放于通风、阴凉、干燥处，避免日光曝晒。适宜贮存温度为 5℃ ~ 40℃，有效贮存期 6 个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。

---

### 声 明：

- 以上资料及数据是根据我们的试验和实际应用中的经验而积累的，可作为施工参考；
- 由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，本公司仅保证涂料的产品质量；
- 不同基材、干燥方式、温湿度、涂装间隔时间、涂膜厚度等，都会导致不同的结果，对于我们不了解的情况下进行施工，本公司不承担任何责任；
- 本说明书的相关技术内容，公司有权进行持续改进，以最新版本为准。

## 浙江天女集团制漆有限公司

地址：浙江省桐乡经济开发区高新西二路 150 号

网址：www.tiannucoating.com

电话：0573-88361653 88362777

传真：0573-88361953