

品牌名称：康派清味防霉抗碱底漆

康派清味防霉抗碱底漆，采用康派抗碱技术和康派生态净味技术，本产品防霉性好、附着力强、易施工、强效抗碱、提升面漆性能等特点，适用于新旧墙体表面的涂装。

产品特点：

防霉抗碱、封闭性能优异 附着力强

清味高弹配方、超低 VOC

施工方法：可用刷涂、辊涂、无气喷涂

用途：适用于各类高档住宅、学校、医院、别墅和高级酒店等建筑的墙面装饰和保护。

理论耗漆量：1012m²/kg/单遍（干膜 30 微米计）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释：使用前应搅拌均匀。为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于 20%（体积比）的清水稀释。（可根据施工手感酌情增减）

底材处理：

表面处理：新建墙面清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：确保预涂基材表面湿度小于 10%，PH 值小于 10。

预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

涂装体系及涂装遍数：

涂装体系	底漆	面漆
涂装遍数	康派清味防霉抗碱底漆一遍	康派配套墙面漆二遍

重涂时间：（以干膜 30 微米，25-30° C 计）

■4 小时左右

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5° C，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

保养时间：7 天/25° C；低温（不宜低于 5° C）适当延长，以获得理想的漆膜效果；

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

涂装后处理：由于漆膜具有柔韧性，因此需用刀或其它利器将用于保护门、窗等处的遮蔽胶带割除。

储存：密封存放于 0-35° C 阴凉干燥处。