



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**
广东银洋环保新材料有限公司
地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区
电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388
版本：V-02.0 发出日期：2018年1月1日

银洋合成乳液 LV-209SF

(经济型环保低气味、低 VOC 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

银洋合成乳液 LV-209SF 是一种苯乙烯 / 丙烯酸酯类合成乳液，并采用银洋专有的净味技术制备而成。产品主要设计应用于对气味有高要求经济型内墙涂料，同时能满足不含 APEO、超低甲醛、低气味、低 VOC 的环保要求。

LV-209SF 采用最新的乳液聚合技术，有效地控制了粒径、粒径分布及分子量。合理的粒径分布令乳液干膜在透明度、耐水性及耐碱性上表现优异。

LV-209SF 采用湿法铆合技术，乳胶漆接触到基材后，会迅速渗入基材形成楔子，对基材有非常优秀的附着力。当乳胶漆水份逐渐挥发，LV-209SF 乳胶粒子能有效包裹颜填料并与基材楔子铆合，使乳胶漆干膜高度致密。该技术大大提高了湿洗刷性能。

LV-209SF 在钙离子稳定性、机械稳定性、冻融稳定性方面同样表现优异。

二、产品特性：

- 不含 APEO
- 低气味、低 VOC
- 优异的湿洗刷性能
- 极佳的耐水性与耐碱性
- 优异的附着力
- 经济性好、配方适用性广

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色带蓝光液体
- 固体含量..... 47±1 %
- 布氏粘度..... 0-2000 厘泊 (3#/ 30 rpm / 25°C)
- PH 值 (25°C) 7.0- 8.5
- 平均粒子直径..... 0.10 - 0.20 微米
- 离子性..... 阴离子
- 最低成膜温度 (MFT) 30-35°C
- 冻融稳定性..... 良好
- 钙离子稳定性..... 良好



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

发出日期：2018年1月1日

-
- 机械稳定性..... 良好

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。