



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY  
NEW MATERIALS CO., LTD**  
**广东银洋环保新材料有限公司**  
地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区  
电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388  
版本：V-02.0 发出日期：2020年3月21日

## 银洋合成乳液 YS-8081

(应用于遇水不泛白真石漆的硅丙类共聚物)

### 一、产品介绍：

银洋合成乳液 YS-8081 是一种采用特殊工艺合成，利用核-壳结构共聚而成的自交联硅丙乳液。专应用于遇水不泛白的硅丙真石漆乳液。

YS-8081 设计合理核-壳架构，使漆膜具有突出的耐水白性能，能很好解决遇水泛白的现象，尤其是能应对低温高湿等恶劣条件对涂膜的影响，同时核壳结构乳液也赋予真石漆极好的硬度，泡水不易发软、脱落。

YS-8081在链段内引入了一定的特殊硅功能基团，大大提升了乳液的耐候性、耐水性和抗回粘性，同时也赋予真石漆优异的粘结强度、极佳的机械稳定性、展色性及硬度。

### 二、产品特性：

- 优异的耐水白性
- 优异的展色性、硬度
- 极佳的机械稳定性
- 粘结强度高

### 三、典型特性：

- 聚合物类型-----硅丙类共聚物
- 外观-----乳状白色带蓝光液体
- 固体含量-----45±1 %
- 布氏粘度-----400-3600 厘泊 (3#/30rpm/25℃)
- pH 值 (25℃)-----8±1
- 平均粒子直径-----110-160 nm
- 离子性-----阴离子
- 最低成膜温度 (MFFT)-----20±2℃

### 四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

### 五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。