



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388 版本：V-01.0

银洋合成乳液 YC-389

(应用于罩面清漆的硅丙类共聚物)

一、产品介绍：

YC-389 是应用于罩光清漆的硅丙乳液，其专为多彩罩面而特别设计。

YC-389 粒径超细，成膜性能优异。配合有机硅的改性，产品在耐候及耐沾污性能上表现突出。配合优异的耐水白及干膜超透设计，YC-389 特别适用于多彩漆的罩光及漆面保护。

YC-389 不含 APEO 及甲醛。

二、产品特性：

- 优异的水耐白性
- 优异的耐候及耐沾污性
- 广泛的配方适应性

三、典型特性：

● 聚合物类型	苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
● 外观	乳白色液体
● 固体含量	40.0 ± 1.0 %
● 布氏粘度	小于 1000 厘泊 (#3/60rpm/25℃)
● PH 值 (25℃)	7.0 — 8.0
● 平均粒子直径	50 — 80 纳米
● 总残余单体 (PPM)	< 500
● 离子性	阴离子
● 玻璃转化温度 (Tg)	约 35℃
● 最低成膜温度 (MFT)	约 26℃



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388 版本：V-01.0

五、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全单张。

六、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。