



天女牌 3501 水性雅致房专用漆

产品简介：

本产品由水性改性树脂、颜料、填料、助剂、水等配制而成，作为面漆或底面合一漆。

产品特性：

- 低 VOC，环保，气味低；
- 干燥快，易施工，漆膜光亮，附着力强；
- 具有优异的耐水性、防锈性、耐候性；
- 储存、运输和施工安全方便。

产品用途：

- 主要适用于雅致房、活动板房等薄型钢结构表面的涂装和保护。

颜色外观：

- 各色，漆膜外观平整光滑。

基本参数：

- 比重 约 1.15 g/cm^3
- 干膜厚度 约 $40 \mu\text{m}$
- 湿膜厚度 约 $110 \mu\text{m}$
- 理论用量 约 125 g/m^2 (以 $40 \mu\text{m}$ 干膜计，不含损耗)
- 干燥时间 表干 $\leq 2 \text{ h}$ ，实干 $\leq 24 \text{ h}$

表面处理：

- 去除被涂物表面油污、酸、碱、盐及水渍，确保其清洁、干燥。

前道配套：

- 直接涂在经表面处理后的钢结构或漆膜表面。

施工条件：

- 环境温度大于 5°C 或相对湿度小于 80%，避免雨、雪、雾等环境下施工。

涂装施工：

- 本产品为单组分罐装，直接施工或适量加水稀释，使用前必须充分搅拌均匀。
- 无气喷涂：

稀释剂	清水
稀释量	0~10% (以涂料重量计)
喷嘴口径	0.4 mm~0.7 mm
喷出压力	15 MPa~25 MPa

- 空气喷涂： 稀 释 剂 清水
稀 释 量 0~15% (以涂料重量计)
喷嘴口径 1.5 mm~2.0 mm
喷出压力 0.4 MPa~0.7 MPa
- 滚涂/刷涂： 稀 释 剂 清水
稀 释 量 0~10% (以涂料重量计)
- 浸 涂： 稀 释 剂 清水
稀 释 量 0~15% (以涂料重量计)
- 清 洗 剂： 清水(指纯净水、自来水等洁净水)

注意事项：

- 采用刷涂、喷涂、滚涂方法施工，稀释时加水请勿过量；
- 施工设备及工具应清洁，禁止与其他涂料及有机溶剂接触；
- 被涂物件所在场所应保证通风、干燥；
- 复涂应在前道涂膜实干后进行；
- 涂膜未干燥之前防止受到雨水和其它液体的冲刷。

包装规格：

- 18 L

储存运输：

- 存放于通风、阴凉、干燥处，避免日光曝晒。适宜贮存温度为 5℃~40℃，有效贮存期 12 个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。

声 明：

- 以上资料及数据是根据我们的试验和实际应用中的经验而积累的，可作为施工参考；
- 由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，本公司仅保证涂料的产品质量；
- 不同基材、干燥方式、温湿度、涂装间隔时间、涂膜厚度等，都会导致不同的结果，对于我们不了解的情况下进行施工，本公司不承担任何责任；
- 本说明书的相关技术内容，公司有权进行持续改进，以最新版本为准。

浙江天女集团制漆有限公司

地址：浙江省桐乡经济开发区高新西二路 150 号

电话：0573-88361653

88362777

网址：www.tiannucoating.com

传真：0573-88361953

天女制漆