



## 317、318 无毒美术绿 环氧地坪专用

为顺应国际市场对环境保护的严格要求，经过多年的不懈努力，我公司结合国际颜料专家的先进技术，成功研发出适应国际环保要求的317、318无毒美术绿(不含铅、铬等重金属)，该产品已顺利通过欧盟EN71十九大重金属测试，性能优异，特别适用于环氧地坪漆相关领域，具体优异性能如下：

不含铅、铬	着色力强	吸油量低
遮盖力高	颜色鲜艳	分散性好


- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1、水悬浮液PH值<br>Water soluble matter | 6—8         |
| 2、吸油量<br>Oil absorption           | ≤22         |
| 3、耐热性<br>Heat fastness            | 180°C—200°C |
| 4、耐光性<br>Light fastness           | 6—7         |
| 5、耐水性<br>water                    | 5           |
| 6、耐油性<br>Linseed oil              | 5           |
| 7、耐酸性<br>Acid                     | 5           |
| 8、耐碱性<br>Alkali                   | 5           |

欧洲玩具安全标准EN71十九大重金属测试数据：

测试项目	结果(mg/kg)	方法检出限 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
	001		
铝(Al)	112	50	70000
铟(Sb)	N.D.	5	560
砷(As)	N.D.	5	47
钡(Ba)	N.D.	50	18750
硼(B)	N.D.	50	15000
镉(Cd)	N.D.	1	17
三价铬(Cr <sup>3+</sup> ) <sup>41</sup>	N.D.	0.2	460
六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	N.D.	0.002	0.2
钴(Co)	N.D.	5	130
铜(Cu)	N.D.	50	7700
铅(Pb)	N.D.	5	160
锰(Mn)	N.D.	50	15000
汞(Hg)	N.D.	5	94
镍(Ni)	N.D.	5	930
硒(Se)	N.D.	5	460
锶(Sr)	N.D.	50	56000
锡(Sn) <sup>42</sup>	N.D.	2	18000
有机锡(TBT) <sup>43</sup>	N.D.	0.05	12
锌(Zn)	N.D.	50	46000



原色



冲淡色

**双江颜料，让你的世界更真实多彩！**

地址：广东省清远市清新区太和镇告星工业区 邮编：511800  
电话：(86)0763-5823688 5831003 传真：(86)0763-5811848