

EPシーラー 倍增底漆



本品乳液含量极高，涂布率远超传统内墙底漆，超大涂刷面积，降本增效。干燥时间快，并具有极佳的抗碱封闭性，能有效渗入墙体，加固基层，提高面漆丰满度及使用寿命。

倍增底漆性能特点



- F☆☆☆☆零甲醛认证。
- VOC 含量 1%以下，涂装后 TVOC 释放量趋零。
- 不含甲苯、二甲苯等有害物质，符合日本涂料工业协会《室内环境对策》。
- 不含致敏物质和环境激素，特别适合儿童、老人、吸入性过敏性体质、哮喘患者等人群。
- 不含重金属。
- 日本国土交通省防火材料认定产品。



- 良好的封闭性能 有效封固墙体，深层保护墙面
- 抗碱 抵抗底材的碱性腐蚀，避免墙面发花、起泡等问题发生
- 附着力强 加强面漆的附着，有效防止漆膜起皮、脱落
- 干燥时间快
- 提高面漆丰满度及均匀度

技术参数 倍增底漆

项目	说明
适用范围	室内墙壁和天花板，尤其是对环保要求极高的场合
光 泽	哑光
调 色	-
涂布率	12-15平方米/升/遍
稀 释	清水稀释，60-120%（体积比）
施工方法	刷涂、辊涂、喷涂
施工温度	最低施工温度5℃，最高空气湿度80%RH
干燥时间	表干15分钟，重涂间隔至少2小时，实干数天（23℃）
储存条件	密闭存于0-35℃阴凉干燥处