

# 水性幻彩漆系列

WWW.XIZERONG.COM



优势源于创新

## 水性幻彩色漆的性能与特性：

本品以三道工序，水性黑底、水性幻彩底色面漆罩光清漆以水为稀释剂施工而成。特点在光线下从不同角度看颜色会变幻，这款产品一般都用在高档汽车、摩托车、防盗门、保温杯等产品表面涂装。

## 水性幻彩色漆施工工艺：

工序	水性黑色底漆	水性幻彩漆	水性罩光金油 (高光)
稀释比例 (油：水)	1:0.5	1:0.3	1:0.4
施工粘度 (25℃涂2杯)	20s左右	16s	20s-25s
烘烤温度	160℃/20min	150℃/20min	160℃/20min



## 水性幻彩漆的实验性能

序号	名称	条件及要求	单项结果
1	抗冲击实验	50cm.kg	/
2	附着力	100/100	OK
3	漆膜硬度	45° 铅笔硬度 > H	H
4	耐酸碱性	0.1mol/L NaOH 室温24h 无污迹	OK
		0.1mol/L H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 室温24h	OK
5	盐雾实验	155h 无气泡, 不脱落	OK
6	耐水性	100°C × 30min 无气泡、开裂、生锈等现象	OK
7	耐人工气候老化实验	480h	OK