

预涂卷材涂料系列

WWW.XIZERONG.COM



优势源于创新

水性写字板漆

固体份	55% ± 2 (150° /1 H)	流体粘度	180秒 (涂4杯)
干燥温度	190° 90秒	施工粘度	110秒 (涂4杯)
硬度	3H (中华)	施工方式	辊涂
可擦写性	通过	耐老化	通过 (70度1H)
颜色	白、绿、黑	光泽	30-100 (60° 角)
加水量	15-20%		



水性卷尺漆

固体份	50% ± 2 (120° /1.5 H)	流体粘度	120-150秒 (涂4杯)
干燥温度	210° 90秒	施工粘度	45秒 (涂4杯)
硬度	≥ 2H (中华)	施工方式	辊涂
柔韧性	1级	附着力	1级 (划圈法)
颜色	白色/黄色/特定	光泽	视客户要求
加水量	25-30%		



预涂卷材是在成卷的金属薄板上涂覆涂料或层压上塑料薄膜后，以成卷或单张形式出售的有机材料/金属复合板材，也称为有机涂层钢板、预涂层钢板、彩色涂层钢板、塑料复合钢板等。用户可以直接将其加工成型，做成各种产品和部件，无需再进行涂装工序，从而大大简化了金属薄板制品总的生产工艺。预涂卷材涂料既要满足预涂卷材的生产工艺要求，又要满足卷材的加工使用方面的要求。



预涂铝卷背漆

固体份	35% ± 2 (150° /1 H)	流体粘度	280秒 (涂4杯)
干燥温度	210° 60秒	施工粘度	45秒 (涂4杯)
附着力	1级 (画圈)	施工方式	辊涂
硬度	2H (中华)	柔韧性	1级
光泽	30+ (60° 角)	加水量	30-40%

