

一、产品简介

喜泽荣水溶性烘烤涂料是采用全进口的环氧改性丙烯酸水溶性树脂和纯硅丙水溶性树脂制作而成，产品的VOC含量极低，代表涂料行业环保要求发展趋势，油漆施工前添加40%~60%的水调节施工粘度。产品漆膜性能具有硬度高、附着力好、优良的耐水性和耐老化性能。

二、产品系列

水溶性烤漆涂料包括户内、户外用亮光面漆、哑光面漆。

三、产品的主要特性

序号	指标	亮光面漆	哑光面漆
1	外观	清澈透明粘稠液体	半透明粘稠液体
2	PH值	6.5~7.5	6.5~7.5
3	粘度s/25℃涂-4杯	30~35	30~35
4	固含量%	40±1	40±1
5	施工粘度s/25℃	19~23	19~23
6	漆膜涂布量m ² /kg	6~8	6~8
7	烘烤温度及时间	160~180℃ 20min	160~180℃ 20min



环保水溶性漆

WWW.XIZERONG.COM



四、产品适用范围

产品适用于金属防盗门及铝合金构件。

五、说明

在使用水溶性烘烤面漆时，应将底漆颗粒用800~1200目的砂纸轻轻打磨掉，不可留有较深砂痕。喷涂面漆时，要求漆膜厚度在35~45 μm ，喷涂太薄或太厚将影响漆膜性能。

六、常用注意事项

- 1.施工前将油漆充分的搅拌均匀，对调配好的油漆用200目过滤布过滤后再使用。
- 2.工件应做到干燥、无油污、颗粒、铁锈等。
- 3.喷枪口离工件的距离保持在15~20厘米之间，避免流挂、桔皮。

七、包装及贮存条件

- 1.包装：塑料桶
- 2.贮存：存放于阴凉干燥处，切勿摔破，以免泄漏。
- 3.保质期：六个月

