



裂纹漆



水纹漆

## 艺术效果系列

[WWW.XIZERONG.COM](http://WWW.XIZERONG.COM)

XIZERONG  
喜泽荣制漆

裂纹漆施工工艺：底漆（自干）→ 裂纹底（自干小时）→ 裂纹面漆→打磨（2000目砂纸）→罩光。

水纹漆施工工艺：底漆（烘干150℃/25min）→ 喷中涂漆（3分钟以内）→ 水冲→晾干  
→ 罩光（烘干155℃/30min）

注意事项：

- 1、工件磷化、打磨后喷配套底漆，喷涂粘度（涂2#杯）16-20秒。
- 2、底漆表干后罩金属漆，喷涂粘度（涂2#杯）15-16秒，流平10分钟后烘烤（烘干150-160℃）。
- 3、施工前应将原漆充分搅拌均匀。
- 4、裂纹面漆必须使用裂纹稀释剂。