

钻石闪光漆系列

WWW.XIZERONG.COM



钻石闪光漆包括:钻石红、翡翠绿、炫兰、星空兰等。

常用注意事项:

- 1、施工前将油漆充分的搅拌均匀。
- 2、选用本公司配套稀释剂,对调配好的油漆进行过滤。
- 3、工件应做到干燥、无油亏、粉尘、铁锈等。
- 4、枪口离工件的距离保持在15-20厘米之间,避免流挂,桔皮。
- 5、每道油漆喷涂前工件温度在25℃最为适宜。

钻石闪光漆施工流程:

(烘干165度恒温20分钟) (烘干,160度恒温20分钟)

底材前处理 → 配套底漆 → 钻石红

(粘度15-17S/2#杯.25℃) (粘度15-17S/2#杯.25℃)

(烘干,160度恒温20分钟)

→ 罩光

(粘度13-15S/2#杯.25℃)

说明:

- 1、底漆烘干后可用800目-1200目砂纸打磨掉颗粒。
- 2、罩光是为了取得更佳的表面效果,颜色、光泽、效果可根据需求选择。
- 3、为保障施工品质,用户应选择本公司配套产品(包括底漆、塑粉、稀料等)。

