

拉/木/纹/系/列

WWW.XIZERONG.COM



优势源于创新

拉木纹漆包括：红木纹、黄木纹等。

常用注意事项：

- 1、施工前将油漆充分的搅拌均匀。
- 2、选用本公司配套稀释剂，对调配好的油漆进行过滤。
- 3、工件应做到干燥、无油亏、粉尘、铁锈等。
- 4、枪口离工件的距离保持在15-20厘米之间，避免流挂，桔皮。
- 5、每道油漆喷涂前工件温度在25℃最为适宜。

拉木纹漆施工流程：

(烘干165度恒温30分钟)

底材前处理 → 配套底漆 → 木质造型漆 (粘度14-24S/2#杯,25℃)

(粘度16-18S/2#杯,25℃)

(烘干, 160度恒温20分钟)

→ 拉木纹 (烘干130度恒温20分钟) → 镀黑 → 罩光

(粘度13-15S/2#杯,25℃)

说明：

- 1、底漆可自行选择颜色，也可用本公司塑粉打底，烘干后可用800目-1200目砂纸打磨掉颗粒。
- 2、木纹漆喷涂粘度越高木纹凹凸感越强，必须配用本公司110#专用稀料。
- 3、罩光为了取得更佳的表面效果，颜色、光泽、效果可根据需求选择。
- 4、为保障施工品质，用户应选择本公司配套产品(包括底漆、塑粉、稀料等)。

