

■ 光面（石底）花岗岩

本产品为专用真石漆底的光面型仿花岗岩系统，产品体系组成为：

- 1、批多遍抗裂腻子，理论用量为3kg/m²左右；
- 2、滚一遍LS-D1#大石板透明底，理论用量为0.15kg/m²左右；
- 3、分格，刷涂一遍DW-500#线条漆，理论用量为0.3kg/m²左右；
- 4、批刮二遍LS-S2大石板光石漆，理论用量3kg/m²左右；
- 5、喷涂二遍LS-ZC#大石板主材，理论用量为0.2-0.6kg/m²左右，视石材的花纹密度决定主材用量，常规密度通常用量在0.35kg/m²左右；
- 6、罩一遍LS-Z1#大石板罩光漆，理论用量为0.2kg/m²左右。

光面（石底）花岗岩产品展示

