

## 多枪仿石

本产品由一种或多种天然彩砂混合成单个颜色所组成的单彩STO-10#豪华型真石漆，分主色和若干副色先后分几次喷涂，再经专用滚筒滚压至色粒稍微扁平且相互融合而形成的传统仿石系统，产品体系组成为：

- 1、批二遍抗裂腻子，理论用量为3kg/m<sup>2</sup>左右；
- 2、滚一遍DW-100#透明底漆，理论用量为0.15kg/m<sup>2</sup>左右；
- 3、分格，刷涂一遍DW-500#线条漆，理论用量为0.3kg/m<sup>2</sup>左右；
- 4、先喷主色STO-10#豪华型真石漆一遍，再按先后顺序喷若干副色点粒，形成火烧面状的多色效果，成膜之前用专用滚筒将多色火烧面压扁至色粒相互融合，形成传统真石漆多枪（色）仿石效果，理论用量4-5.5kg/m<sup>2</sup>左右；
- 5、罩一遍MS-200#高耐候透明面漆，理论用量为0.2kg/m<sup>2</sup>左右。

### 多枪仿石产品展示

