

安徽美佳新材料股份有限公司

技术数据表

两步法固体环氧树脂CEM-803U

- 外观：透明固体颗粒，无杂质
- 色度（加德纳法）： ≤ 1
- 环氧当量 [g/eq]：700-840
- 环氧值(mol/100g)：0.12-0.14
- 软化点(°C)：88-98
- 黏度（加氏，25°C）：M-S
- 有效期：一年