

户内粉末涂料用聚酯树脂

环氧固化聚酯树脂：6040 混合型树脂

树脂型号	酸值	ICI 粘度 (175℃)	Tg (°C)	固化条件(°C/min)	特性说明
PE6455	50-56	50-80	appr.53	180/15	高装饰性,耐黄变性好
PE6455-1	50-56	50-80	appr. 53	180/15	优异的流平性,可使用摩擦枪喷涂
PE6440	50-55	75-105	appr. 55	180/15	高性价比,机械性能好
PE6440X	50-55	80-110	appr.56	180/15	容易消光
PE6490	50-56	90-120	appr. 57	180/15	快速固化