



流变剂、悬浮剂、增稠剂

浙江丰虹新材料股份有限公司  
官方网站: <http://www.zjfenghong.com>  
微信公众号: 浙江丰虹新材料股份有限公司  
公司电话: 400-015-9989  
公司传真: 0572-5028640  
公司邮箱: [zfh@zfhht.com](mailto:zfh@zfhht.com)  
公司地址: 浙江省安吉县塘浦工业园区浦江路 邮编: 313300



# SCGel-02

## 水性悬浮剂

### 产品说明书

#### 简介

SCGel-02水性悬浮剂，是经过提纯、剥片和超细粉碎处理的高纯度硅酸铝镁，为米白色或米黄色流动性粉末，无毒无味，不与原药和肥料发生化学反应，不受环境温度影响，质地柔软。在水溶液中易分散成胶，具有优异的悬浮性和稳定性，是水悬浮剂农药和水悬浮液体肥料的优良防沉剂、乳胶稳定剂和流变助剂。

#### 理化指标

以下产品指标仅针对本产品的特征进行表述，并不对其应用性能进行限制。

外观: 米白色或米黄色流动性粉末

组份: 硅酸铝镁

比重: 2.2 g/cm<sup>3</sup>

8%分散体粘度(60rpm读数): ≥100 mPa.s

理想分散粒径: ≤3μm

水分: ≤10 %

#### 推荐使用方法

- 直接添加法: ①将原药或肥料、SCGel-02、其它助剂和水按投料比装入带高速剪切搅拌的反应釜中，高速搅拌混合，直到混合体形成均一的混合体时停止搅拌；②将混合均匀的物料通入到砂磨机中，通冷却水进行砂磨超微粉碎，直至粒径≤5μm。
- 制备预凝胶法: ①先将SCGel-02加水搅拌制成5%的凝胶体，陈化过夜，以利于SCGel-02充分水化分散（防止后增稠现象）；②将原药或肥料、SCGel-02预凝胶、其它助剂和水按投料比装入到带搅拌的反应釜中，搅拌混合，直到混合体形成均一的混合体时停止搅拌；③将混合均匀的物料通入到砂磨机中，通冷却水进行砂磨超微粉碎，直至粒径≤5μm。

#### 推荐加入量

SCGel-02在农药水悬浮剂和水悬浮液体肥料中的推荐加入量为0.5%-1.0%（总配方量的重量比）。

以上为常规配方的添加量，实际添加量取决于产品要求的增稠程度和防沉效果，建议通过实验来确定最佳用量。

#### 包装与贮存

外包装牛皮纸袋，内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装，或纸袋包装，重量为25±0.25kg，或按用户要求包装。干燥通风条件下存放，防止日晒、雨淋。室温为0~30℃时，质量有效期为24个月。