

阴极电泳漆

为第六代高边角耐蚀性双组份阴极电泳漆产品，为丙烯酸改性环氧类型，以烷的聚氨酯预聚物作为交链剂。具有优越的耐蚀性能和较强的耐候性能，并具有高的泳透力，其机械性能和边角耐蚀性优越，槽液极其稳定，广泛应用于汽车车身、车架、车轮及零部件尤其是对边角耐蚀性要求很高的工件涂装，其表面质量优异，抗泛黄性好，具有一定的抗紫外线能力，因此，在车架、车轮及零部件上的使用，往往可以起到“底面合一”的效果。

由于本品不含铅类和锡类等有毒物质，因此不需要处理铅类的废水处理系统，且对任何UF装量都能适用而不会造成对UF膜的堵塞。其固化温度为160℃，为低温固化产品，因而大大节省了烘干成本。因其干膜密度低，所以在使用过程中单位面积耗漆量相对较少。