

JT-202D 水性醇酸防锈底漆

该产品采用水性醇酸乳液、纳米功能材料、防锈剂及相关助剂制备而成，不含有机溶剂;不添加汞、铅等重金属含量高的防锈颜料。适用于一般要求的钢结构建筑、机械设备等金属表面的防锈打底，在轻腐蚀环境中能保持良好的防锈作用;其表面可覆涂水性面漆，及各种溶剂型涂料。

特点:

- 1、表面处理: 涂料的性能通常与表面处理的程度成正比。要求表面清洁干燥，无油污浮尘浮锈等杂质。
- 2、施工前必须搅拌均匀,如粘度过大，可酌加干净水稀释至施工粘度，为了保证漆膜质量，我们推荐加水量为原漆重量的 0%-5%。
- 3、采用多道施工，后一遍涂装必须在前一遍漆膜表干后方可进行。
- 4、相对湿度小于 85%,施工表面温度大于-5℃并大于露点温度 3℃.
- 5、雨、雪、天气不能在户外施工，如已经施工，可采取用篷布遮盖等办法保护漆膜