

LDP001 水性地坪底漆

产品介绍:

本品是由优质树脂、固化剂、各种助剂精心配制而成的双组份水性地坪底漆。

适用范围:

适用于工业地坪、电子、医药车间、大型超市、停车场、食品生产基地、体育中心等各种室内地面的加固和封闭。

性能特点:

- ✧ 本品为环保水性地面保护材料，低 VOC、较小的气味、使用安全环保无毒；
 - ✧ 小粒径，极佳的渗透性，可有效提升基层强度；
 - ✧ 能迅速反应固化，形成网状立体高聚物，对其他材料极优的粘接力；
 - ✧ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低。
-

施工方法:

1. 工 具：滚筒、抹刀。
2. 稀释比例：根据比例要求加入清水稀释。
3. 施工条件：温度在 5℃ 以上，湿度在 85% 以下，地面含水率低于 10%。
4. 地面要求：
 - a) 新混凝土地面保持 10 天以上的成熟期，强度 \geq C20，地面 pH $<$ 8，含水率低于 10%；
 - b) 地面表面干净无水、泥、油污等污物；
 - c) 依据当地施工要求，对裂缝和伸缩缝进行切割和修补，干燥后打磨平整，清理浮灰。
5. 配比说明：
 - a) 填缝：先按照填缝粉料配比（10-20 目石英砂：20-40 目石英砂：P.O42.5 水泥=2:2:1）混合均匀，再按照配比（A:B:水:填缝粉料=3:1:1:25-30），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水和填缝粉料至均匀状态；
 - b) 底漆：按照配比（A:B:水=3:1:2-2.5），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水至均匀状态；
 - c) 粗中涂：先按照粗中涂粉料配比（40-80 目石英砂：80-120 目石英砂：P.O42.5 水泥=2:2:1）混合均匀，再按照配比（A:B:水:粗中涂粉料=3:1:1:10-15），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水和粗中涂粉料至均匀状态；
 - d) 细中涂：先按细中涂照粉料配比（80-120 目石英砂：200 目石英砂=1:1）混合均匀，再按照配比（A:B:水:细中涂粉料=3:1:1:10-15），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水和细中涂粉料至均匀状态；
 - e) 腻子层：先按照腻子层粉料配比（200 目石英砂：500 目重钙=1:1）混合均匀，再按照配比（A:B:水:腻子层粉料=3:1:1:5-10），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水和腻子层粉料至均匀状态。
6. 施工要求：
 - a) 除底漆可采用滚涂或批刮的施工工艺外，其余只可采用批刮工艺；
 - b) 尽量选用优质的施工工具；
 - c) 一般情况滚涂或批刮 1 遍即可；
 - d) 施工完毕 24 小时后即可进行下道工序施工。

7. 工具清洗：使用后立即用清水清洗干净。
8. 存储期限：12 个月（温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
9. 注意事项：
 - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
 - b) 用前按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，30 分钟内（25℃）用完；
 - c) 中涂层和腻子层不可批刮过厚，否则会影响干燥速度和最终强度；
 - d) 施工过程保持干燥清洁，配漆后包装桶务必盖严，以免结皮；
 - e) 未使用的产品两组分严禁交叉污染，产品应密闭储存于常温阴凉干燥处；
 - f) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。

性能参数

成份	优质树脂、固化剂、进口添加剂等。
理论涂布量	参考用量：底 漆：0.08-0.12kg / m ² 粗中涂：0.20-0.25kg / m ² （不含粉料） 细中涂：0.15-0.20kg / m ² （不含粉料） 腻子层：0.10-0.15kg / m ² （不含粉料）
表干	2 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同。

包装：24kg/组

颜色：透明色