

LDP200 水性高光聚氨酯地坪漆

产品介绍:

本品是由优质树脂、固化剂、进口添加剂、各种助剂精心配制而成的双组份水性高光聚氨酯地坪漆。

适用范围:

工业地坪、电子、医药车间、大型超市、停车场、医院、食品生产基地、体育中心、学校等各种室内外地面美化。

性能特点:

- ✧ 本品为环保水性地面装饰材料，低 VOC、较小的气味、使用安全环保无毒；
 - ✧ 具有优异的耐候性，可经受户外暴晒、抗紫外线照射；
 - ✧ 具有优异力学性能和机械性能，如优异的附着力、硬度和抗载性能；
 - ✧ 良好的透气性能、优异的耐碱耐油性能；
 - ✧ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低。
-

施工方法:

1. 工 具：滚筒、喷枪。
 2. 稀释比例：根据比例要求加入清水稀释。
 3. 施工条件：温度在 5℃ 以上，湿度在 85% 以下，地面含水率低于 10%。
 4. 地面要求：
 - a) 新混凝土地面保持 10 天以上的成熟期，强度 \geq C20，地面 pH $<$ 8，含水率低于 10%；
 - b) 地面表面干净无水、泥、油污等污物；
 - c) 依据当地施工要求，对裂缝和伸缩缝进行切割和修补，干燥后打磨平整，清理浮灰。
 5. 施工要求：
 - a) 按照配比（A:B:水=5:1:1-1.5），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水至均匀状态；
 - b) 可采用滚涂或喷涂的施工工艺，尽量选用优质的施工工具；
 - c) 一般情况滚涂或喷涂 2 遍即可；
 - d) 施工完毕后 3 天方可走人，7 天后方可走车。
 6. 工具清洗：使用后请立即用清水清洗。
 7. 存储期限：12 个月（温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
 8. 注意事项：
 - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
 - b) 用前按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，30 分钟内（25℃）用完；
 - c) 施工过程保持干燥清洁，配漆后包装桶务必盖严，以免结皮；
 - d) 开罐后的涂料尽量一次性用完；
 - e) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。
-

性能参数

成份	优质树脂、固化剂、进口添加剂等。
理论涂布量	参考用量： 0.25-0.3kg / m ²
表干	2 小时（25℃）

重涂时间	24 小时以上 (25°C)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同。
------	----------------------------------

包装： 24kg/组

颜色： 白色（可调色）