

# LWJ002 无机矿物涂料

## 产品介绍:

本品由纯天然无机硅酸盐水溶液、进口添加剂、各种助剂精心配制而成。

---

## 适用范围:

本品适用于家庭、办公场所、医院、学校、高层建筑物等内墙墙面保护和装饰。

---

## 性能特点:

- ◇ 本品为环保水性建筑装饰材料，不含挥发性有机化合物 VOC、苯、甲醛、有害重金属等有害物质，更加环保无毒；
  - ◇ 具有无机物质特性，抗温变性能好，能在 1200℃ 的高温下不燃烧，防火等级达到 A 级；
  - ◇ 可与墙体发生硅化反应，成为墙体的一部分，不起皮脱落，墙体透气，耐候耐碱，持久不褪色；
  - ◇ 基层形成不溶的结合，成为墙体的一部分，结合力强，大大降低开裂、起皮、脱落风险，使用寿命更久；
  - ◇ 涂层表面是亲水的，对灰尘等没有静电吸附作用，因此涂层表面不易积灰；
  - ◇ 本品具有天然防霉的特性，防霉等级达到“0”级；
- 

## 施工方法:

1. 工 具：刷涂、滚筒或无气喷枪。
  2. 稀释比例：为了更好的墙面效果可以兑 0-5% 左右的清水稀释。
  3. 施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下。
  4. 墙面要求：
    - a) 新水泥墙面保持 15 天以上的成熟期，墙面含水率低于 10%；
    - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐；
    - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）水泥基腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
  5. 施工要求：
    - a) 可采用涂刷、滚涂或喷涂的施工工艺，尽量选用优质的施工工具；
    - b) 使用前需搅拌均匀；
    - c) 施工时，在滚筒（或排刷）可涂刷到的范围，从中央开始上下左右进行交叉涂刷；
    - d) 必须刷涂 2 遍。
  6. 工具清洗：使用后请立即用清水清洗。
  7. 存储期限：12 个月（温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
  8. 注意事项：
    - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
    - b) 产品使用前需慢速搅拌均匀（禁止用电钻高速搅拌）；
    - c) 开罐后的涂料尽量一次性用完，不可混入其他物质；
    - d) 施工过程保持干燥清洁，剩余包装桶务必盖严，以免结皮；
    - e) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。
- 

## 性能参数

成份	纯天然无机硅酸盐水溶液、进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量： 0.2-0.3kg / m <sup>2</sup> 根据基层的吸水率决定

表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	24 小时以上 (25℃)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同

---

**包装：** 25kg/桶

**颜色：**