

LZG600 质彩石系列

产品介绍:

用优异的水性丙烯酸乳液和天然矿物填料，经先进的工艺精制而成。产品具有优异的耐水性，耐碱性和耐候性，赋予建筑物高雅华丽的外表。

适用范围:

适用于高级酒店、会所、高档住宅、别墅、写字楼、学校、厂房等外墙装饰，包括各种砂浆面、混凝土面、外墙外保温系统等。

性能特点:

- ✧ 装饰效果好，立体感强
 - ✧ 优异的耐候性和使用寿命
 - ✧ 表面强度高、抗冲击强
-

施工说明:

- 1、工 具：钢质批刀、刮板、喷枪、特殊辊涂工具等
 - 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据施工情况可以兑不超过 3%的清水改善施工性
 - 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - b) 清理墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
 - 4、施工条件：温度在 10℃以上，湿度在 85%以下，大风、雨天不能施工
 - 5、施工要点：
 - a) 辊涂配套底漆（参照底漆说明）
 - b) 批刮质感涂料，根据设计要求进行弹线分格、粘贴胶带，胶带粘贴完毕后，抹刮质感涂料于墙面上，收抹时沿一个方向进行，抹刮厚度要均匀；施工作业段的衔接应保持在分格缝、阴阳角或落水管处，对无分格的墙面要求合理安排人员及机具，保持湿碰湿的衔接，避免出现接茬。
 - c) 待完全干燥后，施工罩面保护漆（参照罩面漆说明）或施工弹性涂料
 - 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防暴晒霜冻
-

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙面请使用同一批次产品，防止批次色差，使用前需搅拌均匀，已开桶的产品尽快使用
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	丙烯酸乳液、天然矿物、色浆、水、助剂等
理论涂布量	参考用量： 1.5-2.5kg / m ² 根据纹理的效果不同有所差异
表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	24 小时以上 (25℃)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装： 30kg/桶

颜色： 白色（可调色）