

LZS511 天然真彩石

产品介绍:

本品是由水性高分子乳液及天然彩砂等材料构成的厚质装饰材料,具有石材自然、稳重、气派的特性,充分展现天然石材的丰富质感。

适用范围:

适用于各种水泥砂浆、混凝土等新旧建筑物内外墙面的装饰。

性能特点:

- ✧ 优良的耐候性和使用寿命
 - ✧ 装饰效果好,立体感强,适用于各种立面施工
 - ✧ 涂膜柔韧性好,可遮盖墙面的细小裂缝
 - ✧ 仿真度高,具有天然石材效果
-

施工说明:

- 1、工 具: 喷枪
 - 2、稀 释: 一般情况无需稀释,根据施工情况可以兑不超过 3%的清水改善施工性
 - 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期,墙面碱性小于 10,含水率低于 10%
 - b) 清理墙面,除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求,批刮(或局部修补)外墙腻子,干燥后打磨平整,清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时,应保持 15 天以上的养护时间
 - 4、施工条件: 温度在 10℃以上,湿度在 85%以下,大风、雨天不能施工
 - 5、施工要点:
 - a) 辊涂配套底漆(参照底漆说明)
 - b) 喷涂真石漆,根据设计要求进行弹线分格、粘贴胶带,喷涂时应根据装饰效果的要求,注意控制产品施工粘度、气压、喷嘴直径(4-8mm)、间距(喷枪与墙面垂直距离应保持 50-80cm)等保持一致。真石漆喷涂时,注意出枪和收枪不要在施工墙面上完成;而且喷枪移动的速度要均匀;喷涂时下一枪压上一枪 1/3 的幅度,依此类推,且搭接的宽度要保持一致;保持漆膜薄厚均匀。
 - c) 待完全干燥后,施工罩面保护漆(参照罩面漆说明)
 - 6、工具清洗: 使用后请立即用清水清洗
 - 7、存储期限: 12 个月; 温度 5-35℃的条件下密封贮存,严防曝晒和霜冻
-

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明,核对配套产品的标签,确认无误后方可使用
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、每批产品到达工地后,要小样测试,进行颜色等确认;在同一墙面请使用同一批次产品,防止批次色差,使用前需搅拌均匀,已稀释过的漆不要倒回原包装桶内
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数

成份	丙烯酸乳液、天然彩砂、水、助剂等
理论涂布量	参考用量： 3-5.5kg/ m ² 根据图案的效果不同有所差异
表干	2 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装： 30kg/桶

颜色： 彩砂调色