

LZT821 中层拉花造型漆

产品介绍:

本品是由丙烯酸乳液、颜填料及助剂组成的具有一定柔性的中层漆，与面漆配套使用可增强面漆的耐候性、装饰性。

适用范围:

广泛适用于酒店、会所、住宅、别墅、写字楼、学校、厂房等外墙装饰，特别适用于施工面积较大的工程

性能特点:

- ◇ 具有一定柔性，可以弥补隔壁表面的细裂纹
- ◇ 粘结力强，经久不剥落
- ◇ 施工方便

施工说明:

- 1、工 具：橘皮滚筒
- 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据需要花纹大小和形状可以适当兑水调节
- 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
- 4、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
- 5、施工要点：
 - a) 辊涂配套底漆（参照底漆说明）
 - b) 辊涂拉花造型漆，采用专业的花纹滚筒施工，在滚筒可涂刷到的范围从中央开始上下左右进行交叉布料，最后一遍按从上到下顺序收花，以得到相同的花纹效果。
 - c) 后续工艺
- 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
- 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
- 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
- 3、夏季应避免在阳光直射下施工
- 4、使用前需搅拌均匀，已开桶的产品尽快使用
- 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理

性能参数:

成份	丙烯酸乳液、填料、水、助剂等
理论涂布量	参考用量： 1-1.5 kg / m ² 根据基层的吸水率决定
表干	4 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：25kg/桶