

高耐候外墙漆

产品简介

高耐候外墙漆为纯丙烯酸外墙乳胶漆，由纯丙烯酸聚合物乳液、无机颜填料及各种助剂组成的外墙漆

应用领域

用在混凝土、水泥砂浆、混合砂浆、砖石结构、砖混结构及各种腻子等基面上的装饰，特别适用于住宅、建筑小区、酒店等外墙装饰

产品特点

耐候性好、耐沾污性、附着力强、流平性好、无味无毒、水性环保、防水透气、防霉抗碱，施工简单方便。

颜色

参照标准色卡或根据客户要求调色。

施工说明

施工方法：可采用辊、刷、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及羧基物清理干净。

材料用量：根据基层情况不同而定，一般平均为 0.2 - 0.3kg/ m²。 稀释：用水稀释，最大加水量不超过 10%。

施工条件：环境温度为 5-40℃，基面含水率小于 10%，PH 值小于 10。 重涂时间：正常条件下，重涂时间大于 2 小时为佳。

包装储存

包装：25 公斤桶装 储存：干燥、阴凉、密封保存，可贮存 12 个月。

注意事项

确保基面牢固、无空壳、清洁干燥，基面线条平整垂直。新抹灰基面须至少养护二十八天

以上，方可施工。切忌把已干结的料加入浆料中搅拌再用。

技术参数

| 耐水性 | 施工性 | 耐碱性 | 固含量 | 光泽度 | Ph 值 | 耐刷洗性 | 干燥时间 | 耐人工老化性 |
|---------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|------|-----------------|
| 96小时无异常 | 刷涂二道无障碍 | 48小时无异常 | 63% | 哑光 | 8.5-9.0 | ≥2000次 | 2 小时 | (250H) 无粉化、变色≤2 |