



电镀银树脂 EDL-G156 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0234

发行: 伊德尔 2019/04

化学组成

危化品

特殊改性的丙烯酸树脂

主要物理数据

固 含	13~14%	密 度	0.930±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外 观	无色至微黄透明液体	折光率	1.4105±0.0050 (25°C)
羟 值	20 (mgKOH / g)		

作用与特性

- ◆ 本产品是双组份用电镀银树脂, 配合拜耳固化剂N3390使用;
- ◆ 对底材(五金、木器、塑胶)有着优异的附着性能, 可罩PU、UV;
- ◆ 铝粉定向排列优异, 可提高银粉的白度、细度、金属光泽;
- ◆ 漆膜耐酒精擦洗性能较优(大于200次/500克)。
- ◆ 符合欧盟环保管控标准

应用参考配方

EDL-G156	铝银浆	甲基异丁基酮	丁酯	PMA	N3390
70%	7%	8%	8%	7%	7%

用法: 固化剂在调漆时加入, 平时分开包装, 比例为G156: N3390=10: 1。

喷漆时根据自己的实际情况用不同的溶剂将配好的油漆稀释至2~4倍

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: [http:// www .zhi-hui .com](http://www.zhi-hui.com)

电子信箱: [info @ zhi-hui . com](mailto:info@zhi-hui.com)