



电镀银树脂 EDL-G173 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0225

发行: 伊德尔 2019/3

化学组成

危化品

特殊改性的丙烯酸树脂

主要物理数据

固含	13~14%	密度	0.910±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外观	浅黄色或黄色透明液体	折光率	1.4002±0.0050(25°C)
粘度	3000-10000 (mpa·s, 25°C)		

作用与特性

- ◆ 对PC底材有着优异的附着性能;
- ◆ 可提高铝粉定向排列,大幅度提高银粉的白度、细度、金属光泽,使普通铝粉漆达到电镀银般的效果;
- ◆ 搭配公司推荐的固化剂使用,可以明显提高漆膜的耐水煮性能;
- ◆ 可PU, UV罩光;

应用参考配方

EDL-G173	铝银浆	甲基异丁基酮	异丙醇/丁酯	PMA
80%	7%	5%	3%	5%

用法: 主要用于PC底材

喷漆时根据自己的实际情况用不同的溶剂将配好的油漆稀释至2~4倍

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得,仅供参考,不构成本公司承担法律责任的陈述或保证,用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进,其规格若有任何改动,恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com