



# 电镀银树脂 EDL-G174 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0216

发行: 伊德尔 2018/12

## 化学组成

危化品

特殊改性的丙烯酸树脂

## 主要物理数据

固 含	19~22%	密 度	0.964±0.050 (g/cm <sup>3</sup> , 25℃)
外 观	无色至淡黄色透明液体	折光率	1.4265±0.0050(25℃)
粘 度	2000-7000 (mpa·s, 25℃)		

## 作用与特性

- ◆ 主要用于喷涂,对PS、PC、ABS等底材有着优异的附着性能,成膜后表面具有一定的硬度;
- ◆ 漆膜高光泽,外观华美,有良好的颜料分散性、较快的干燥速率及较好的耐酒精性能;
- ◆ 可提高铝粉定向排列,提高银粉的白度、细度、金属光泽,使普通铝粉漆达到电镀银般的效果;
- ◆ 可UV罩光;

## 应用参考配方

EDL-G174	铝银浆	乙酸乙酯	DIBK
80%	7-10%	5-8%	5%

**用法:** 主要用于PC、PS、ABS等塑料基材

喷漆时根据自己的实际情况用不同的溶剂将配好的油漆稀释至2~4倍

**特别提醒:** 以上资料为本公司试验中所得,仅供参考,不构成本公司承担法律责任的陈述或保证,用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进,其规格若有任何改动,恕不提前通知。

**包装:** 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: \*ZC3611968SL\*)

**储存:** 远离热源、火源,避光保存

**保质期:** 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (0086-20) 39211598

传真: (0086-20) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: [info@zhi-hui.com](mailto:info@zhi-hui.com)