

高闪点安全型醇酸漆产品说明书

产品介绍

高闪点安全型醇酸漆是一种由新型醇酸树脂作为成膜物质，辅以颜填料、功能助剂及安全环保溶剂等材料，经特殊工艺制备而成的具有较高安全性的单组份环保涂料。

推荐用途

适用于轻度腐蚀环境下机械设备、钢结构、工业设备等表面防护与装饰。

产品特点

安全环保、低 VOC 含量、高光泽、高涂布率。

理论涂布率

10~12 平方米/公斤（25 微米干膜计算）

物理特性

颜色	各色
固体含量	70%以上
闪点（闭杯）	>60°C
光泽, 60°	≥85%

表面处理

基材表面应进行必要的清洁、干燥、除油脂、除锈蚀等。

施工条件

基材温度应当至少高于空气露点温度 3°C，最佳施工温度（5~35）°C，空气相对湿度小于 85%，避免在雨、雪、雾天气中施工。

施工方式

喷涂、刷涂

施工参数

稀释剂	醇酸稀释剂
喷涂压力	0.3~0.6MPa
喷幅	40~80 厘米
过滤器	检查以确保过滤器清洁

干燥时间

底材温度	5℃	10℃	23℃	40℃
表干	17 小时	12 小时	8 小时	4 小时
实干	35 小时	28 小时	20 小时	10 小时

以上数据仅供指导，实际干燥时间受涂装方式、通风状况、环境湿度等因素影响。

贮存

25℃贮存期限 12 个月。贮存于干燥、通风、阴凉处并远离火源和热源。

装卸

小心处置。

健康和安全

在通风良好的条件下使用。避免吞咽及吸入漆雾。为避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前应穿戴好工作服、手套、防护眼镜及面具等。如有油漆溅到皮肤上，应立即用温水、肥皂水或其它适当的清洗剂进行清洗，溅入眼睛应用大量清水进行冲洗，并及时就医。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实验中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。