



广东恒和永盛实业有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591 666

LR-81T 背胶乳液

1. 特征：

LR-81T 合成乳液是环氧改性丙烯酸酯共聚物乳液，该乳液采用了环氧烷酯单体与丙烯酸单体复合技术聚合工艺合成，良好的附着力，优秀的耐水性、渗透性强，适合于配制高品质瓷砖背胶。

- 粒径细小，渗透性强。
- 良好的附着力，优异的手感粘性。
- 不含APEO，更环保

2. 典型性能

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
外观	乳白带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	55±1 %
粘度	1500 - 5000 (NDJ-1 3#/12rpm / 25 °C)
pH	7.0- 9.0
粒径	0.2- 0.4 um
玻璃化温度	-40°C
最低成膜温度	0°C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5 °C~35 °C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。