



# 广东恒和永盛实业有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591 666

## LR-332硅丙乳液

### 1. 特征：

①LR-332 合成乳液是硅改性丙烯酸酯共聚物乳液，该乳液采用了有机硅烷单体与丙烯酸单体复合技术聚合工艺合成，具有优异的耐候性，良好的附着力，优秀的耐水性、抗污染性。

②适合于配制高品质外墙涂料，罩面清漆。

- 优异的耐候性，抗水泛白性
- 良好的漆膜韧性，优异附着力
- 不含APEO，更环保

### 2. 典型性能

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	47±1 %
粘度	1000- 6000 (NDJ-1 3#/60rpm/25 °C)
pH	7.0- 9.0
粒径	0.1-0.2 um
玻璃化温度	32 °C
最低成膜温度	25 °C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。