



Fuga Fresca

马贝涂新液 2803

水泥基瓷砖接缝的填缝剂换色聚合漆。

适用范围

马贝涂新液2803是一种用于室内水泥基瓷砖填缝剂，施工方便快捷的即用型换新色聚合漆。

典型用途

马贝涂新液2803可解决填缝剂出现色差问题，如，水泥抹灰砂浆的使用不当，或接缝的去污处理不当。

技术性能

马贝涂新液2803是一种丙烯酸树脂基水性聚合漆，其独特的性能和出色的填涂能力，使接缝着色均匀，吸水性较弱，便于清洁的优点。

使用建议

- 不可用于室外或长期浸渍的基面（泳池、水塘、水池等）。
- 陶质砖地面或多孔，吸水的石材基面，产品只用在接缝上，以免弄脏瓷砖表面。
- 水泥基接缝至少养护48小时，才可使用本产品。
- 不可用于环氧填缝剂面层，或经硅酮或聚氨酯填缝剂的伸缩接缝。
- 对粉化的填缝剂，或因吸水而削弱机械强度的填缝剂，不起修复或固化作用。

- 若新漆使用后，仍与既有填缝剂有较大色差，则多涂几层保持颜色一致。

施工方法

定量支装

使用前均匀摇晃。打开瓶盖，将海绵瓶口轻揉压在接缝上使用，接缝必须干净、无松散物、霉迹和钙质沉积物。等待数分钟，至涂漆变干。用湿海绵清洁瓷砖边缘的涂漆残余料。施工后，彻底清洗瓶口的海绵。

桶装

即用型产品，施工前在桶内充分混合。在干净、无松散物、霉迹和钙质沉积物的接缝上，用刷子施涂。等待数分钟，至涂漆变干。

用湿海绵清洁瓷砖边缘的涂漆残余料。施工后，彻底清洗瓶口的海绵。

颜色

26种颜色可选（请参考马贝填缝剂色卡样板）。

用量

用量根据瓷砖和接缝尺寸而定。

Fuga Fresca 马贝涂新液 2803



陶砖地面上使用马贝填缝换色漆。

技术数据 (典型值)

产品特征

稠度:	稠液
颜色:	26种颜色可选
密度(g/cm ³):	1.37
pH值:	8
干固体含量(%):	58
布氏粘度(mPa·s):	10.6 (6号转轴—10转/分钟)
覆盖量(对比率):	97
耐污性(UNI 10792):	Δ E* 0.27
耐磨性(DIN 53778):	> 10,000 转
抗老化(ASTM G155),周期1:	Δ E* 0.04
施工温度范围:	+5°C至+35°C
可供步行时间: :	2 小时
可供使用时间:	24 小时
健康危害性 (根据EC 1999/45):	无。 使用前请研读“安全说明”和包装袋及安全数据表上相关信息。

包装

1kg桶装和160g支装。

存放

原包装不开封一般可存放24个月。注意防冻。

准备工作与施工安全用法说明

根据拌和物分类的规范，**马贝涂新液属于无危害性产品**。建议按照化工产品的常规预防规范制备。

欢迎索取安全数据表。

本产品只供专业人员使用。

注意

虽然本报告中和技术细节和建议都基于我们多年的知识的经验，它们只适用于一般情况，具体情况下的使用应在长期实践中进行验证。基于这个原因，任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品预期情况下的适用性。在任何情况下使用者自己应对使用本产品的后果负责。

本产品只供专业人员使用。本中文版尽量忠于原义但应以英文版报告（马贝缝隙增亮漆,V. 2803-6-2008）为准。如有技术问题请向马贝在本地的分销商询问，或直接与马贝技术部联系。

欢迎垂询，相关信息可参考
www.mapei.com网站

Fuga Fresca 马贝涂新液 2803



BUILDING THE FUTURE

马贝建筑材料（广州）有限公司 Mapei Construction Materials (Guangzhou) Co., Ltd.

销售总部：广州市沿江中路313号康富来国际大厦2003-2004室

厂址：广东从化经济开发区丰盈路6号

Sales HQ: No 313, Hong Fu Loi International Building, Rm.

Factory: No 6, Fengying Road, Economy Development

2003-2004, Yan Jiang Zhong Rd., Guangzhou, China.

Zone, Conghua, Guangdong, China.

Tel: 020-83653489(10Lines)

Fax: 020-83653481

Tel: 020-87810701(10Lines)

Fax: 020-87810020