

“康曼丝”壁皇弹性中涂

一、本产品选用优质高弹性纯丙乳液为基料，配以各种颜填料和各种助剂精制而成的复层式高弹中层漆，具有防水性和高弹性。

二、设计用途

适用于容易出现裂缝的新墙面和已出现较严重裂缝的旧墙面上使用，及较高档次的建筑物外墙使用。

三、产品特性

- ① 涂膜的高延伸率，具有弥盖墙体裂缝的桥联能力，能防止雨水从裂缝进入墙体。
- ② 低温状态下仍能保持较高的延伸率，漆膜坚实，花纹成型容易。
- ③ 涂膜的分子结构缜密，可有效阻隔水份进入又可使水气透出，真正实现透气又防水的作用。
- ④ 添加特殊防菌剂，能长期防止霉菌及微生物的滋生，确保环境卫生。

四、技术指标

项目	指标	项目	指标
干燥时间	表干 <2H	对比率	
耐碱性（48H）	无异常	耐擦洗性	>1000 次
低温稳定性	不变质	断裂延伸率	>300
耐水性 96H	无异常	施工性	涂刷二道无障碍
涂膜外观	正常	固含量	≥65%
拉伸强度	≥1.0	容器中状态	无硬块，搅拌后均匀

耗漆量：理论值 1.5-2 平方米/公斤/道，实际用量会因基面粗糙程度和不同施工工艺而有差异。

五、涂料配制：使用前应充分搅拌均匀，直接使用不需稀释。

六、施工说明

- 施工方法：刷涂、辊涂。
- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 基层条件：基面强度大于 5 公斤/平方米，墙体含水率小于 10%，PH 小于 10。
- 施工温度：环境及基层温度大于 5 度，相对湿度小于 85%，避免大风、大雨等恶劣天气施工。

- 干燥时间：涂层表干 1 小时/25 度，实干 24 小时/25 度，重涂间隔时间 \geq 4 小时/25 度。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。

七、配套组合

- 1、外墙腻子
- 2、抗碱封闭底漆
- 3、弹性拉毛涂料
- 4、弹性面漆

注意事项：请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有着异，如遇疑问请向各地代理商或本公司垂询。技术数据仅供参考。本公司保留资料解释及修改权力而无需另行通知。