

“康曼丝”罩光剂

一、产品说明：是一种以高质量的有机硅改性能丙烯酸乳液配制而成的罩光漆。

二、设计用途：主要用于建筑外墙。如弹涂、真石漆、弹性乳胶漆。

三、产品特性：

- ① 漆膜光泽鲜艳，经久耐用。
- ② 不变色、不泛黄、提高抗污性。
- ③ 具有良好的耐用侯性，增加涂料的保色性。

四、主要指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
|----------|---------|------|-----|
| 固含量 | >22% | 干燥时间 | <2H |
| 耐水性（96H） | 不泛白、不起泡 | 透水率 | <2 |

耗漆量：理论值 8-10 平方米/公斤，实际用量会因基面粗糙程度和不同施工工艺而有差异。

五、涂料配制：使用前应充分搅拌均匀，不必进行稀释。

六、施工说明：

- 施工方法：喷涂、刷涂、滚涂。
- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 基层条件：基面强度大于 5 公斤/平方米，墙体含水率小于 10%，PH 小于 10。
- 施工温度：环境及基层温度大于 5 度，相对湿度小于 85%，避免大风、大雨等恶劣天气施工。
- 干燥时间：涂层表干 2 小时/25 度，实干 24 小时/25 度，重涂间隔时间》14 小时/25 度。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。

注意事项：请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有着异，如遇疑问请向各地代理商或本公司垂询。技术数据仅供参考。本公司保留资料解释及修改权力而无需另行通知。