

产品推荐

BNK-NSF898 耐磨抗刮剂

特性

水性涂料及水性油墨通用; 优异的抗刮伤及抗磨损伤性能; 优异的细腻滑爽度; 良好的抗粘连性、耐粘污性; 手感柔软, 接近肤感效果; 具有消光作用

概述

高效有机硅酮助剂, 应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、乙烯基。

技术数据

外观 (目测)	乳白色液体
固体份	7%
比重	0.98
溶剂	醇、水类
折射率	1.5688
pH 值	7-8
乳化类型	非离子
软化点	约 120°C



应用领域

用于水性: 木器漆、金属漆、塑胶漆等; 水性油墨、水性光油、皮革涂料、纸张光油、纺织等。

加入方式

在调漆阶段, 慢速搅拌下加入或最后阶段加入。

推荐用量

本品的建议添加量为 1.0-5.0% (按总配方量计), 建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格

25KG

储存运输

本品为非易燃品, 在常温下保持稳定, 应存放于阴凉处, 防止日光直射, 按非危险品运输, 本品未用完前, 每次使用后容器应严格密封, 本品使用有效期为 6 个月。