

佛山市先策树脂有限公司

XC8306 醇酸树脂

类型: XC8306 为豆油酸改性醇酸树脂

特性: 快干、硬度高、打磨性好、丰满度好

范围: PU 哑光面漆、底漆

规格: 外观色数: $\leq 2\#$ (Fe-Co 比色)

粘度: 50000-70000mpa.s/25°C

酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$

固含: $70 \pm 2\%$

OH 值: $115 \pm 10 \text{ mgKOH/g}(100\%)$

溶剂: 二甲苯/丁酯

使用说明: XC8306 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相溶性良好, 在脂肪烃中只能部分溶解, 使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

储存方法: 储存于阴凉通风、干燥的库房中, 严禁火种, 远离热源, 防止阳光直射, 库温保持在 30°C 以下, 保持包装密封, 应与氧化剂、酸类物质分开存放。

包装: 200Kg 铁桶装

保质期: 室温 30°C 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品, 用户有责任进行充分的检测和测试, 以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层

电话: 0757-82782882

传真: 0757-82782886