

佛山市先策树脂有限公司

XC8316 (D) 醇酸树脂

- 类型:** XC8316 (D) 为豆油酸改性快干醇酸树脂
- 特性:** 快干、硬度高、打磨性好、透明度好、防下陷好
- 范围:** 快干底漆、哑光面漆
- 规格:** 外观色数: $\leq 2\#$ (Fe-Co 比色)
粘度: 50000-70000mpa.s/25°C
酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$
固含: $70 \pm 2\%$
OH 值: $150 \pm 10 \text{ mgKOH/g}(100\%)$
溶剂:二甲苯/丁酯

使用说明: XC8316 (D) 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相溶性良好, 在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

储存方法: 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30°C 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开存放。

包装: 200Kg 铁桶装

保质期: 室温 30°C 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品, 用户有责任进行充分的检测和测试, 以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层
电话: 0757-82782882
传真: 0757-82782886